




Ladrilleras Ibicencas, S. A.

Ctra. San Juan Km. 5,2
Nra. Sra. de Jesús - Sta Eulalia
Apdo. Correos 1247 Ibiza (Balears)

06

EN 771-1



Pieza de arcilla cocida con perforación horizontal.
Categoría II, pieza LD Dimensiones (330 , 240, 150)
mm. Con exigencias acústicas, térmicas y frente al
fuego.

LAD 15X.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tolerancias Dimensionales	Tm : (± 5 mm)
	Rm : (± 8 mm)
Espesor de Pared	Tabiquillo exterior (P1) : ≥ 9 mm
	Tabiquillo interior (P2) : ≥ 9 mm

Resistencia a compresión:
Valor medio (N/ mm²)(Categoría II)
≥6 (⊥ al canto)

Estabilidad dimensional (Expansión por humedad) mm/m :
NO DECLARADA

Adherencia: 0,15 N/mm² con morteros de uso corriente y ligeros.

Contenido en sales solubles activas : S₀ S₁ S₂

Reacción al fuego: Euroclase A1.

Absorción de agua: No se empleará sin revestir.

Coefficiente de difusión del vapor de agua: 5/10 valor tabulado.

Aislamiento acústico a ruido aéreo directo:

Densidad aparente: 822 (D1)(kg/m³)
Geometría y forma: según dibujo adjunto.

Conductividad térmica equivalente:
0,274 W/mK λ_{aparente} (Cálculo simplificado según UNE-EN ISO 6946).

Durabilidad frente al hielo/deshielo:
(F0) "No destinado a ser expuesto".